


速硬常温硬化型段差修正材

# ロードリップ®



ロードリップ®は硬化時間30分以内を実現し、  
規制時間が限られる工事に最適な段差修正材です。  
アクリル樹脂系ポリマーセメントであり、  
従来品にはない高い物性値を有しております。

feature

1

袋の中で混ぜるだけ、コテ一つの簡単施工  
容器や攪拌用具は必要ありません。

feature

2

業界トップクラスの扱いやすさ  
混ぜやすく、敷き均しやすい、  
コテに残りにくく仕上げやすい  
誰でもきれいに  
平滑に仕上げることができます。

feature

3

高い付着力、圧縮強度、適度な曲げ強度による  
バランスの取れた物性を実現  
中長期の維持・補修が可能に。

feature

4

水性樹脂を使用しており無害、臭いが少ない  
発生ゴミが少ないパッケージ  
環境に配慮した優しい設計。

feature

5

スピーディな施工が可能  
冬期(外気温5°C)でも30分硬化。

パッケージ



1箱4セット入り

1セットで1㎡当たり2.5mm厚の補修が可能です。

1セット当たり

骨材 4.0kg 樹脂0.8kg

施工手順



STEP1 施工範囲の養生



STEP2 骨材袋に樹脂を投入



STEP3 材料の練り混ぜ



STEP4 材料の投入



STEP5 敷き均し



STEP6 施工完了

	材令1日	材令3日	材令7日	材令28日	社内規格値
圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	10.3	14.3	18.2	26.4	4.00以上
曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> )	3.7	5.9	9.1	12.6	15.00以下
付着強度 (N/mm <sup>2</sup> ) 【アスファルト】	1.3	1.9	2.44	2.92	1.00以上
付着強度 (N/mm <sup>2</sup> ) 【コンクリート】	1.65	2.38	2.58	3.03	1.00以上
硬化時間	夏期：20分 冬期：30分				30分以内
SLフロー (mm)	110 (20℃)				80以上150以下
スベリ抵抗値 (BPN)	75				60以上

ロードリップ®  
取扱時の注意事項

- ・直射日光や雨水を避け、風通しの良い暗冷所で保管してください。(5℃~35℃)
- ・出荷後半年以内に使用してください。
- ・降雨の恐れのある場合は施工は控えてください。



首都高メンテナンス神奈川株式会社

〒230-0052

神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目3番地

TEL 045-505-0841(担当:首藤)

FAX 045-505-0843

販売元

KFケミカル株式会社  
KF Chemicals, Ltd.

〒105-0004

東京都港区新橋1-1-1

日比谷ビルディング9階

TEL 03-6629-9033 FAX 03-6629-9023